



VLOEIMIDDELEN HARDSOLDEREN

type	temperatuurgebied °C	normen DIN EN 1045	vorm	toepassingen, eigenschappen
600 PS	600-750	FH-10	poeder	Vloeimiddel voor algemeen gebruik.
U-1R	500-800	FH-10	pasta	Vloeimiddel voor algemeen gebruik, vooral aanbevolen voor gewone staalsoorten.
U-25	500-750	FH-10	poeder	Universeel vloeimiddel, vooral voor kopertegeringen
700 F	600-800	FH-10	pasta	Als type 600PS maar nu in pasta.
950 P	800-1100	FH-10	poeder	Vloeimiddel voor >800°C.
800F wit	550-800	FH-10	pasta	Vloeimiddel voor solderen van RVS, Tungsten Carbides.
800F bruin	500-880	FH-10	pasta	